


e-1K ANC Astar

Uygulama Alanı	:Zımparalanmış macunlanmış eski boyalı yüzeyler, washprimer ile astarlanmış metal yüzeyler üzerine uygulanabilir.
Kimyasal Yapısı	:Nitroselüloz modifiye alkid ve akrilik reçineler, özel plastikleştiriciler karışımıdır.
Genel Özellikleri	:Kolay uygulanabilen tek bileşenli modifiye bir astardır. Çabuk kurur, iyi dolgu gücüne sahiptir. Kolay zımparalanır. Üzerine uygulanan son kat boyaları emmez. (Akrilik, Selülozik, Sentetik Boyalar)
Yardımcı Malzemeler	:T 8-18/18-25 Üniversal Tinerler ve selülozik tiner
Karışım Oranı (hacimce)	:Kullanılan tabanca meme çapına göre uygun tiner(sıcaklık koşullarına göre) ile % 15-30 oranında inceltir.
Fiziksel Özellikler	
Yoğunluk	:1,250-1,260 kg/L
Hacimsel % Katı	:42
Parlaklık	:Mat
Kapladığı Alan	:Yaklaşık 7 m ² /L/40 µm
Uygulama Yüzeyi	:Yağı giderilmiş ve zımparalanmış eski boyalı yüzeyler, polyester macunlu yüzeyler ve washprimer ile astarlanmış metal yüzeyler
Alt katlar	:Uygulanabilir değil.
Üst Katlar	:Tüm Polaron Ürünleri
Ekipman Temizliği	:Selülozik Tinerler
Renk	:Gri, Beyaz ve Siyah
Raf Ömrü	:Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgelerdeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Datalar yalnızca bilgi amaçlıdır. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.


e-1K ANC Astar

UYGULAMA VERİLERİ



Karışım Oranı

:Tek komponentli ürün
% 15-30 akrilik üniversal tiner ya da selülozik tiner
ile inceltiniz.



Uygulama- Viskozitesi

:18-20 sn. (DIN CUP 4 mm/ 20 °C)



Üstten hazne

Meme çapı (mm)

Hava basıncı (bar)

Alttan hazne

1,3-1,5

3,0-3,5

Basıncılı Tank

1,6-1,8

3,0-3,5

Havasız

1,0-1,2

3,0-3,5

HVLP/LVLP

0,007-0,009"/40

160-180

tabanca

üreticisinin

uyarlarına uyunuz.




Kat Sayısı/

2-3

Film Kalınlığı

:40-50 µm



Katlar Arası Bekleme

:5-10 dakika (matlaşınca kadar)



Kuruma

:20 °C minimum 1-1,5 saat her kat için

60 °C 20 dakika



Karışım Ömrü

: -

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgelerdeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Datalar yalnızca bilgi amaçlıdır. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

POLARON BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No:10 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 751 2551 Fax: +90 262 751 2552

www.polaronboya.com

e-mail: info@polaronboya.com